



wandin SILIKAT-STREICHPUTZ Techn. Merkblatt (1)

Werkstoffart:

Dispersions-Silikat-Beschichtung für innen, als Grundierung auch außen anwendbar (auf mineralischen Untergründen). Ergibt eine verschlammende oder strukturgebende Beschichtung.

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest und ausreichend formstabil, staubfrei, frei von losen Teilen, Öl, Fett, Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmitteln, Sinterschichten, Verunreinigungen und schädlichen Ausblühungen sowie eben sein.

Verarbeitung:

Silikat-Streichputz vor der Verarbeitung gut aufrühren. Durch Verdünnung mit Wasser auf die besondere Beschaffenheit des Untergrundes einstellen (vom Verarbeiter vorher zu prüfen). Mit Bürste oder Rolle satt und gleichmäßig auftragen. Ggf. während der Arbeiten erneut aufrühren. Stark saugende Untergründe sind vorher mit wandin-Tiefengrund H zu egalisieren. Bei Verwendung als Schlußbeschichtung ist eine Grundierung mit wandin-Streichgrund (Putzgrund) erforderlich.

Farbtöne:

Weiß – Abtönbar nach dem Dekorplus Farbfächer. Abtönfarben verändern die mineralischen Eigenschaften. Nur alkalibeständige Pigmente verwenden.

Verbrauch:

ca. 0,2-0,4 kg / m² Abweichung je nach Objekt und Verarbeitung möglich.

Besondere Hinweise:

Es ist darauf zu achten, dass während der Verarbeitung und der Trocknungsphase die Mindestfilmbildetemperatur von +5° C für Objekte und Umluft nicht unterschritten werden darf. Feuchte und kalte Baustellenbeschaffenheit verlängern ggf. die Trocknung. Ebenso beeinflusst warme und trockene Baustellenbeschaffenheit die Trocknung. Frostfrei lagern. Verbrauch: ca. 200-400 g/qm, je nach Struktur. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender erhältlich. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat A/a 1 2010 (30g/l) Dieses Produkt enthält < 30g/l VOC

Inhaltsstoffe:

Wasser, Wasserglas, Kunststoffdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonate, Additive

Gebindegröße:

20 kg Plastikeimer, 32 Eimer je Euro – FP



Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Stand: Dezember 2017